



Technisches Datenblatt

Technical data sheet / Feuille de données technique

Material / Material / Matériel: **Verbund Schaum** / Rebound Foam / Recomousse

Qualität / Quality / Qualité: **VS 100**

Brutto Raumgewicht 100 **kg/m³**
Gross Density / Brut la densité

Netto Raumgewicht **EN ISO 845** 80 - 120 **kg/m³**
Net density / Net le poids d'espace

Druckspannungswert **DIN EN ISO 3386-1** 15,0 **kPa**
Pressure tension value / Valeur de tension de pression
CV 40 (40%) Toleranz ± 20%

Zertifikate / Certificate / Certificat

ÖkoTex 100:	nicht geprüft	not tested	ne pas testé
LGA - Schadstoffgeprüft	nicht geprüft	not tested	ne pas testé

Brandschutzeigenschaft / Fire prevention quality / Qualité de protection contre l'incendie

DIN EN 1021 - 1	(ehemals EUFAC 1)	nicht geprüft	not tested	ne pas testé
DIN EN 1021 - 2	(ehemals EUFAC 2)	nicht geprüft	not tested	ne pas testé
MVSS 302		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
UL 94 HF1		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
DIN 4102 B1 schwerentflammbar		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
DIN 4102 B2 normalentflammbar		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
California 117 A part 1		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
California 117 D part 2		nicht geprüft	not tested	ne pas testé
BS 5852 P 2 grib 5		nicht geprüft	not tested	ne pas testé

Bemerkungen:

(CV 40 Druckspannungswert gerundet auf eine Nachkommastelle)

Farb- und technische Änderungen sind vorbehalten. Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten aus der Produktion.
Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Saarschaum GmbH & Co. KG