



| |
|-------------------------|
| Qualität: HR5045 |
| Farbe: gelb (12) |

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| Blockbreite | 2040 | mm | 0/+70 mm | |
| Blockhöhe | 1020 | mm | 0/+40 mm | |
| Raumgewicht Netto | 48,0 | kg/m ³ | min: 45,6 max: 50,4 | EN ISO 845 |
| Stauchhärte bei 40% | 4,5 | kPa | min: 3,8 max: 5,2 | EN ISO 3386 |
| Eindruckhärte bei 40% | 190 | N | min: 161 max: 219 | EN ISO 2439 |
| Zugfestigkeit | > 100 | kPa | | EN ISO 1798 |
| Dehnung | > 120 | % | | EN ISO 1798 |
| Druckverformung | < 10 | % | | EN ISO 1856 |
| Luftdurchlässigkeit | > 10 | % | | |
| Brandverhalten | < 100 | % | | MVSS 302 |

Farb- und technische Änderungen sind vorbehalten. Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten aus der Produktion. Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Saarschaum GmbH & Co. KG